



TIKKURILA

ULTRA CLASSIC

HOOGWAARDIGE HALFMATTE VERF VOOR HOUTEN HUIZEN

Omschrijving	Buitenverf voor houten gevels, nieuwe of eerder behandelde oppervlakken. Uitstekend glans en kleurbehoud, sterke vuilafstoting houden de gevel lang fris. Speciale regenbestendige technologie en de mogelijkheid om te spuiten maken het aanbrengen eenvoudig en snel.
Aanbevolen gebruik	Houten buitengevels, boeiboorden enz.
Product-eigenschappen	Voor het schilderen van onbehandelde, in de fabriek voorbehandelde oppervlakken of oppervlakken die eerder zijn behandeld met houtverf voor buiten. Ook voor het afwerken van schilderwerk op locatie volgens het Tikkurila ProHouse concept.



De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor onangepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

ULTRA CLASSIC

Technische gegevens	
Basis	A basis, C basis
Kleuren	Kleurenkaarten: Kleurencollectie Wooden Facades. Kan worden gekleurd in Tikkurila exterieurkleuren.
Glans	Semi-mat
Dekking	Gezaagde houten oppervlakken 4-6 m ² /l. Geschaafde en eerder geschilderde houten oppervlakken 7-9 m ² /l.
Inhoudsmaten	A basis: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C basis: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Verdunnen	Water
Applicatiemethode	Spuit of kwast. Airless spray - spuitmond 0,018"-0,023", d.w.z. 0,460-0,580 mm. - Verdunning 0-10% per volume.
Droogtijd	Stofdroog na 1-2 uur en overschilderbaar na 2-4 uur. Bij lagere temperaturen en bij vochtig weer is de droogtijd langer.
Dichtheid	ca. 1,1 kg/l, ISO 2811.
Gewicht % vaste stof	48
VOS	EU VOS-grenswaarde (cat A/d) 130 g/l (2010). Ultra Classic bevat VOS max 130 g/l.
Opslag	Beschermen tegen vorst.

ULTRA CLASSIC

TOEPASSING INSTRUCTIES

Conditie

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de luchttemperatuur moet ten minste +5°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 80% tijdens de behandeling en het drogen.

Vorbereiding

Ongeschilderde oppervlakken:

Verwijder vuil, schimmel en los materiaal van het onbehandelde houtoppervlak. Was vuile of beschimmelde oppervlakken met Finn cleaner of een schimmelverwijderaar volgens de instructies. Behandel het oppervlak in een zo vroeg mogelijk stadium van de bouw met Tikkurila primerolie. Bescherm metalen onderdelen die gevoelig zijn voor roest, zoals spijkerkoppen, met Rostex Super Akva. Verwijder losse hars van knoesten.

In de fabriek geprimerde en eerder geverfde oppervlakken:

Verwijder vuil, schimmel en los materiaal. Verwijder zoveel mogelijk van de oude verf met een schraper en borstel het oppervlak schoon met een staalborstel. Was vuile of beschimmelde oppervlakken met Finn cleaner of een schimmelverwijderaar volgens de instructies. Behandel kale houten oppervlakken met Tikkurila primerolie.

Toepassing

Ongeschilderde oppervlakken:

Strijk de oppervlakken voor met een enkele laag Ultra Primer. Schilder de oppervlakken 1-2 keer met Ultra Classic. Behandel de kopse kanten van het hout ruimschoots.

In de fabriek gegronde oppervlakken:

Behandel af fabriek voorgestreeken oppervlakken met met Ultra Primer werk 1-2 keer af met Ultra Classic.

Eerder geschilderde oppervlakken:

Behandel oppervlakken die eerder geschilderd zijn met olie- of acrylverf 1-2 keer met Ultra Classic, afhankelijk van de staat van het oude oppervlak en het kleurverschil. Indien nodig het oude olie- of acrylverf oppervlak primeren met Ultra Primer. Werk af met Ultra Classic.

Voor gebruik product goed doorroeren, indien nodig verdunnen met water. Verdeel de verf met een kwast of hogedrukspuit. Behandel de kopse kanten van het hout ruimschoots. Zorg ervoor dat je genoeg verf in één bus hebt gemengd voor één egaal oppervlak om kleurverschillen te voorkomen.

Hout bevat hars en andere kleurextracten, vooral rond knoesten, die verkleuring of uitbloeden kunnen veroorzaken in het geverfde oppervlak door variaties in temperatuur en vochtigheid. Het gebruik van een primer vermindert verkleuring.

Reinigen van gereedschap

Reinig gereedschap met water. Tikkurila Pensselipesu wordt aanbevolen om licht uitgeharde verf te verwijderen.

ULTRA CLASSIC

Onderhoudsinstructies

Behandel het geschilderde oppervlak voorzichtig, want het product bereikt zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid in ongeveer 4 weken onder normale omstandigheden. Als een oppervlak kort na de behandeling moet worden schoongemaakt, gebruik dan een zachte borstel, een vochtige doek of een dweil.

Vanaf een maand na het schilderen kan een vuil oppervlak worden gereinigd met FinnCleaner (meng 1 deel FinnCleaner met 10 delen water). Reinig vlekken en zeer vuile oppervlakken met een sterkere Huoltopestuoplossing (1:1). Spoel de oppervlakken na het wassen af en laat ze drogen.

Onderhoudsbehandeling

Ultra Classic kan opnieuw worden geschilderd met de verven uit de Ultra-serie of Vinha.

Milieu en afvalverwijdering

Voorkom morsen in de riolering, watersystemen en bodem. Vernietig vloeibaar afval volgens de plaatselijke voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg volgens de plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid

Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), reactiemassa van 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) en 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens opslag. Bevat BIT, C(M)IT/MIT. (3:1). Dit middel voor oppervlaktebehandeling bevat een biocide voor het behoud van de droge film. Bevat IPBC. Draag beschermende handschoenen. Als de ventilatie tijdens het spuiten onvoldoende is, gebruik dan een ademhalingsstoestel met combinatiefilter AP, gas-/stoffilter (EN405:2001).

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.