




## TIKKURILA INTACT 40

Omschrijving	Sneldrogende verf op waterbasis voor binnen. Laat een glad en hard oppervlak achter.
Aanbevolen gebruik	Sierlijsten, deuren, kozijnen, meubels, trapleuningen, balustrades etc. in droge en vochtige ruimtes.
Product-eigenschappen	Houten en metalen oppervlakken binnenshuis. Geschikt voor bijwerken en voor de eerste toepassing.





TIKKURILA

## INTACT 40

### Technische gegevens

Basis	A Basis, C Basis
Kleuren	Kleurenkaarten: Symphony color systeem. Kan worden gekleurd in Tikkurila kleuren,
Glans	Semi-glans
Dekking	8-10 m <sup>2</sup> /l
Inhoudsmaten	A Basis: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C Basis: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Toepassing	Synthetische kwast, roller of spray. Conventioneel spuiten: druk 2-4 bar, nozzle 1,6-2,5 mm, 0-10% verdunnen. Airless-spuiten: druk 140-160 bar, nozzle 0.009 " - 0.013", 2-5% verdunnen. Luchtondersteund airless spuiten: nozzle 80-120 bar, verstuivingsluchtdruk 1-2 bar, nozzle 0,009"-0,013 ", 0-5% verdunnen.
Droogtijd	Stofdroog na 2 uur. Overschilderbaar na 4 uur. De uiteindelijke hardheid wordt bereikt na ongeveer 7 dagen.
Dichtheid (kg/l)	1,2 kg/l wit, ISO 2811
Chemische weerstand	Bestand tegen reinigingsmiddelen en milde oplosmiddelen, zoals terpentijn.
Natte schrobweerstand	SFS-EN 13300 klasse I , ISO 11998
Licht weerstand	Wordt niet geel.
Gewicht % vaste stof	40
VOS	(cat A/d) 130g/l(2010) Intact 8 bevat max. VOC. 130 g/l.
Opslag	Bescherm tegen vorst.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

# INTACT 40

## TOEPASSING INSTRUCTIES

### Conditie

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +10°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid tijdens de behandeling en het drogen lager dan 60%.

### Vorbereiding

Ongeschilderde oppervlakken: Verwijder vuil en stof zorgvuldig van nieuwe oppervlakken voor een optimale hechting. Nieuwe hout- en houtvezelplaatoppervlakken, metalen oppervlakken en oppervlakken die een speciale hechting vereisen, gronden met Intact Primer. Voor absorberende poreuze ondergronden wordt het voorstrijken met een 5-10% verdunde primer, gevolgd door tussenschuren, aanbevolen. Vervolgens het oppervlak overschilderen met een onverdunde primer. Knoestig en vergeeld hout gronden met Multistop Primer.

Eerder geschilderde oppervlakken:

Reinig de oppervlakken met Maalipesu-reinigingsmiddel, spoel voorzichtig af met water. Verwijder losse verf met een schraper en schuur het oppervlak. Verwijder het schuurstof. Vul gaten en scheuren met een geschikt vulmiddel en schuur de gevulde plekken. De gevulde plekken en eventueel het hele oppervlak voorbehandelen met Intact Primer.

### Schilderen

Roer de verf vóór gebruik grondig door tot op de bodem en verdun indien nodig met water. Breng 1-2 lagen aan met een kwast, roller of spray. Op grote oppervlakken is het raadzaam om de verf eerst met een roller of spray aan te brengen en de verflaag vervolgens met een kwast glad te strijken. Advies is om synthetische kwasten met meervoudig vertakte haren te gebruiken.

### Reiniging van gereedschappen

Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Verwijder zoveel mogelijk verf van schildergereedschap voordat u het schoonmaakt. Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner) wordt aanbevolen voor het verwijderen van licht geharde verf.

### Onderhoud instructies

Indien nodig, op zijn vroegst na ca. 1 maand vanaf het schilderen:

De oppervlakken worden schoongemaakt met een zachte borstel, spons of reinigingsdoek en een neutrale (pH 6-8) wasoplossing. Reinig zeer vervuilde oppervlakken met zwak alkalisch (pH 8-10) wasmiddel en b.v. een spons of schoonmaakdoekje. Spoel het oppervlak zorgvuldig af.

Het product bereikt, onder normale omstandigheden, zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid na een maand, daarom moeten de oppervlakken gedurende enkele weken met zorg worden behandeld. Als de oppervlakken snel na de afwerking moeten worden gereinigd, maak ze dan lichtjes schoon met een zachte borstel of vochtige reinigingsdoek.

### Onderhoudsbehandeling

Onderhoud: Als een oppervlak al eerder is geschilderd met een vergelijkbare verf, kan er direct worden geschilderd zonder een primer.

### Milieu- en afvalverwijdering

Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

### Gezondheid en Veiligheid

Veiligheidsblad beschikbaar op aanvraag. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EG-nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens de opslag. Bevat: reactie massa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EG-nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.