



TIKKURILA

FEELINGS MOISTURE STOP

VOCHTWERENDE PRIMER VOOR NATTE EN DROGE RUIMTEN

Omschrijving	Vochtstopper die een ondoordringbaar oppervlak vormt.
Aanbevolen gebruik	Bijzonder geschikt voor natte ruimtes in keukens, badkamers, doucheruimtes, bijkeukens, zwembadruimtes enz.
Product-eigenschappen	Geschikt voor pleisterwerk, bouwblokken en -platen, enz. Kan worden gebruikt op oppervlakken die eerder zijn behandeld met watergedragen, alkyd- of zuurgekatalyseerde verven en glasvezelbekleding.

FEELINGS MOISTURE STOP

Technische gegevens

Basis	transparant met blauwe gloed.
Dekking	4-6 m ² /l onverdund. Bovenstaande moet worden gebruikt als richtlijn, omdat de werkelijke spreidkracht afhangt van veel factoren, zoals textuur, porositeit en applicatiemethode.
Inhoudsmaten	3 l
Toepassing	Aanbrengen met kwast, roller of spuit. Indien nodig verdunnen met water.
Droogtijd	Normaal stofdroog in 4 uur en overschilderbaar met Tikkurila muurverf na ongeveer 4 uur.
Dichtheid (kg/l)	Ca. 1,2 kg/l, ISO 2811
Gewicht % vaste stof	39
VOS	(cat A/i) 140g/l (2010)
Opslag	Beschermen tegen vorst

FEELINGS MOISTURE STOP

TOEPASSING INSTRUCTIES

Conditie

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +10 °C zijn en de relatieve vochtigheid van de lucht lager zijn dan 80%.

Vorbereiding

Verwijder alle vuil en stof. Als het te behandelen oppervlak schimmelbeschadigingen heeft, zoek dan de reden hiervan op en repareer deze zorgvuldig voordat je gaat schilderen. Verwijder losse, afbladderende verf met een krabber. Verwijder vinyl wandbekleding en keramische tegels volledig. Schuur glanzende verfooppervlakken tot ze mat zijn. Was het oppervlak indien nodig met Maalipesu (reinigingsmiddel) en spoel zorgvuldig na met water. Vul betonnen, gipsen enz. oppervlakken met een geschikt vulmiddel voor vochtige ruimtes. Schuur het oppervlak en verwijder schuurstof.

Toepassing

Roer Feelings Moisture Stop goed door voor gebruik. Breng twee lagen Moisture Stop aan met een roller en werk hoeken en inhammen af met een kwast. Laat 1-4 uur drogen tussen de behandelingen. Afwerken met bv Feelings murverf na ongeveer 4 uur na de tweede behandeling met Moisture Stop.

Reiniging van het gereedschap

Reinig gereedschap met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen om licht uitgeharde verf te verwijderen.

Milieu en afvalverwijdering

Vernietig vloeibaar afval volgens de plaatselijke voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of voer ze af volgens de plaatselijke voorschriften.